

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ ТЕПЛОВЕР ШПАКЛІВКА

для внутрішнього та зовнішнього застосування

ТУ У В.2.7-26.6-31101383-005: 2012



ПРИЗНАЧЕННЯ

Суха будівельна суміш Тепловер Шпаклівка виготовлена із цементного в'язучого і природних наповнювачів – вермікуліту та перліту. При змішуванні з водою утворює зручну в роботі розчинову суміш з хорошою пластичністю і зчепленням з основою. Застосовується всередині та ззовні приміщень. При висиханні не дає просідання. Розчинова суміш Тепловер Шпаклівка призначена для:

- ✓ усунення нерівностей стін;
- ✓ усунення тріщин в штукатурках на цементній основі;
- ✓ підготовки стін для нанесення декоративного покриття;
- ✓ застосування в якості укріплюючого і вирівнюючого шару в системі теплоізоляції Тепловер.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термін придатності розчинової суміші	1 година
Щільність сухого теплоізоляційного розчину	770 кг/м ³
Коефіцієнт теплопровідності у сухому стані	0,204 Вт/(м·°К)
Паропроникність	0,08 мг/(м·г·Па)
Межа міцності на відрив	0,128 МПа
Межа міцності на стискання	3,72 МПа
Термін досягнення нормативних значень по міцності	28 діб
Модуль крупності заповнювача	0,71
Водоутримувальна здатність розчинової суміші	100%
Марка суміші за рухомістю	П 8
Витрата сухої суміші	2-2,5 кг/м ² .



УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Температура навколишнього середовища і поверхні в момент нанесення і на протязі наступних 24 годин не повинна бути нижчою +5°C. Не наносити шпаклівку на нагріту сонцем поверхню. В першу добу після нанесення, по можливості, захищати поверхню від прямого попадання води і сонячних променів.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня повинна бути рівною і очищеною від жиру, старих фарб, штукатурки, що осипається. Слід пам'ятати, що нанесення цементних розчинових сумішей необхідно проводити на зволожені поверхні, тому за 2-3 години до нанесення поверхня має бути інтенсивно зволожена. Якщо поверхня сильно поглинає вологу (газобетон, керамічна цегла, сухий бетон тощо), її необхідно зволожувати декілька разів або застосувати глибокопроникну ґрунтовку.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

В чисту ємність об'ємом не менше 15 л влити близько 5 літрів води, потім висипати весь вміст мішка без залишку. Суміш перемішується високооборотним електроміксером до отримання однорідної консистенції. Розчинову суміш залишити на 3-5 хвилин для дозрівання. При необхідності додати невелику кількість води і знову перемішати.

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ

Шпаклювальна маса «Тепловер»™ наноситься вручну шпателем чи теркою з нержавіючої сталі. Другий шар наноситься після затвердіння першого. Кількість шарів необмежена. Шар, що висох, добре шліфується абразивними матеріалами. Виробник не несе відповідальності за неправильне застосування матеріалу, а також за використання його в цілях і умовах, що не передбачені інструкцією.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Суміш містить цемент, який при змішуванні з водою утворює лугу. Необхідно уникати попадання розчинової суміші в очі або на шкіру. Бажано працювати в гумових рукавичках. У разі попадання розчинової суміші в очі або на шкіру, необхідно промити їх водою.

СТРОКИ І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Суші штукатурні суміші «Тепловер»™ необхідно зберігати в оригінальній закритій упаковці. Мішки захищати від вологи і дії прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання - 18 місяців від дати виготовлення, зазначеній на упаковці.